

Gloss Reducer 01

LESONAL

Fiche technique

Août 2011

L1.08.06 EMEA

Accessoires

Description

Gloss Reducer 01 peut être utilisé dans le Lesonal 2K Topcoat et le Topcoat HS 420. Lorsqu'il est ajouté à ces produits, il est possible de doubler l'apparence mate sur les pièces en plastique des automobiles comme les pare-chocs.



5 : 2 : 0,5
2K Topcoat
Universal Hardeners
Multi Thinners

5 : 2 : 1
Topcoat HS 420
HS Hardener 420
Thinner 420



A

N



18-20 sec.
Coupe DIN 4


17-21 sec.
Coupe DIN 4



Voir la fiche
technique du
vernis utilisé.



Voir la fiche
technique du
vernis utilisé.



Voir la
fiche
technique
du vernis
utilisé.



5 heures à 20 °C
20 minutes à 60 °C

11 heures à 20 °C
30 minutes à 60 °C



Gloss Reducer 01

LESONAL

Fiche technique

Août 2011

L1.08.06 EMEA

Accessoires

Description

Gloss Reducer 01 peut être utilisé dans le Lesonal 2K Topcoat et le Topcoat HS 420. Lorsqu'il est ajouté à ces produits, il est possible de doubler l'apparence mate sur les pièces en plastique des automobiles comme les pare-chocs.

Produit et accessoires**Produit**

Lesonal Gloss Reducer 01

Pour utilisation dansLesonal 2K Topcoat
Lesonal Topcoat HS 420**Méthode d'utilisation****Matting 2K Topcoat**

	2K Topcoat	Gloss reducer 01
Mélange en fonction du volume :		
Demi-mat	100 doses	50 doses
Mat	100 doses	100 doses

Ratios du mélange

Remuer le mélange soigneusement avant d'ajouter le durcisseur ou le diluant.

Régllette de mélange A5 volumes – 2K Topcoat Mixture
2 volumes – Universal Hardeners
0,5 volume – Multi Thinners**Matting Topcoat HS 420**

Mélange en fonction du volume :

Topcoat HS 420**Gloss reducer 01**

Demi-mat	Plus de 80 % Toner 11 et 62	70 doses	30 doses
	Toutes les autres couleurs	50 doses	50 doses
Mat		30 doses	70 doses

Remuer le mélange soigneusement avant d'ajouter le durcisseur ou le diluant.



Gloss Reducer 01

LESONAL

Fiche technique

Août 2011

L1.08.06 EMEA

Accessoires

Matting Topcoat HS 420	Mélange en fonction du volume :	Topcoat HS 420	Gloss reducer 01	
	Demi-mat	Plus de 80 % Toner 11 et 62	70 doses	30 doses
		Toutes les autres couleurs	50 doses	50 doses
	Mat		30 doses	70 doses
Ratios du mélange	Remuer le mélange soigneusement avant d'ajouter le durcisseur ou le diluant.			
Réglette de mélange N	En cas d'utilisation de <u>moins</u> de 50 doses de Gloss reducer 01 :			
	5 volumes – Topcoat HS 420 Mixture			
	2 volumes – HS Hardener 420			
	1 volume – Thinner 420			
Réglette de mélange M	En cas d'utilisation de <u>50 doses ou plus</u> de Gloss reducer 01 :			
	3 volumes – Topcoat HS 420 Mixture			
	1 volumes – HS Hardener 420			
	1 volume – Thinner 420			
Application et Équipement	Appliquer les produits après avoir mélangé en suivant les recommandations indiquées dans les fiches techniques pertinentes.			
Temps de séchage	Les temps de séchage des produits ci-dessus ne seront pas différents après l'ajout du Lesonal Gloss Reducer 01			
Conseils utiles	Il n'est pas nécessaire d'ajouter des additifs flexibles.			
COV	2004/42/IIB(e)(840)484 Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 484 g/litre maximum.			

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

Siège

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.Lesonal.com

