

1K Etch Primer

Primaires d'adhérence

01/01/2020


L2.03.02

DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules.

PRODUITS

Proportions de mélange	2	1K Etch Primer
	1	Multi Thinner



Régllette de mélange D



Équipement



Réglage du pistolet de pulvérisation :
1,2-1,6 mm


Pression d'application :
1,7-2,2 bars* à la crosse
HVLP max 0.6-0.7 bar à la buse
* voir le pistolet de pulvérisation utilisé

Application



1-2 x 1 couche

Temps d'évaporation



Évaporation entre les couches :
5 – 7 minutes (20 °C)

Recouvrabilité entre :
15 minutes et 24 heures à 20 °C

Recouvrable avec



2K HS Primer Filler
2K Filler 540
2K Graphite Filler

2K High Build Filler
1K Primer Filler (RTS)
1K Primer WB

Topcoat HS 420
2K Topcoat

Protection



Utiliser une protection respiratoire adaptée
Akzo Nobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

1K Etch Primer

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.02

DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules.

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Produits 1K Etch Primer

Diluants Multi Thinner Fast
Multi Thinner Standard
Multi Thinner HT

Base chimique 1K Etch Primer : Polyvinylbutyral
Multi Thinner : mélange de solvants organiques

METHODE D'UTILISATION

Supports Acier
Acier galvanisé
Aluminium

Préparation du support Avant de commencer tout ponçage, nettoyer soigneusement la surface avec le solvant de nettoyage Lesonal.

Acier – Poncer à sec au papier P180-P280
Acier galvanisé - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).
Aluminium - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).

1K Etch Primer

Primaires d'adhérence


01/01/2020

L2.03.02

Rapport de mélange

2 volumes – 1K Etch Primer

1 volume – Multi Thinner

Réglette de mélange D

Viscosité de pulvérisation

16 - 18 sec. coupe DIN Cup 4 à 20°C.

Durée de conservation en pot

Après mélange, utiliser dans les 6 mois à 20 °C.

Pression de pulvérisation

Pistolet de pulvérisation

Gravité HVLP

Gravité LVLP (HR)

Ouverture fluide

1,2 – 1,6 mm

1,2 – 1,6 mm

Pression de pulvérisation

0,7 bar (à la buse)

1,7-2,2 bars (à l'admission d'air)

* voir le pistolet de pulvérisation utilisé

APPLICATION TECHNIQUE

Application

Appliquer une ou deux couches simples.

Température minimum d'application : 15 °C.

Humidité relative maximale: 75%

Matériel de nettoyage

Utiliser un diluant nitrocellulosique.

Épaisseur de couche

6 - 12 microns

Rendement théorique en l/m²
40 m²/litre par couche d'une épaisseur de 1 micron (dans la pratique, le rendement théorique dépend de nombreux facteurs, tels que la forme de l'objet, la rugosité de la surface, le mode d'application et les conditions d'application)
Temps de séchage


Recouvrable après

15 min. à 20° C

Recouvrable dans les

24 heures. à 20° C

Recouvrabilité

2K HS Primer Filler

2K Filler 540

2K Graphite Filler

2K High Build Filler

1K Primer Filler (RTS)

1K Primer WB

Topcoat HS 420

2K Topcoat

Stockage du produit

Eviter les fluctuations extrême de températures et les hauts niveaux d'humidité.

1K Etch Primer

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.02

Durée de vie

2 ans à 20°C

COV**2004/42/II B(c)(780)760**

Le seuil limite de COV défini par l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.c) sous forme prête à l'emploi est de max. 780 g/litre.

La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 760 g/litre maximum.

Akzo Nobel Car Refinishes	Akzo Nobel Car Refinishes
Autolakken Nederland	Luchthavenlaan 33
Postbus 3	1800 Vilvoorde
2170 BA Sassenheim	Tel. +32 (0)2 255 88 50
Tel: +31 713083333	
Internet: www.lesonal.nl	Internet : www.lesonal.be

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

1K Etch Primer

Primaires d'adhérence

01/01/2020

L2.03.02