

# Antistatic Degreaser SB

**LESONAL**

Fiche Technique

Juillet 2014

L4.02.03

Dégraissant Antistatique

**Description** Dégraissant antistatique pour retirer les contaminants suivants : graisse résiduelle, huile, cire, silicones, poussières, etc. Enlève également les traces de goudron.

Avant ponçage et mise en peinture nettoyer et dégraisser toujours la surface

## Produit

	Antistatic Degreaser SB
<b>Utilisable pour</b>	Nettoyer et dégraisser : -acier -Aluminium -acier galvanisé -matières plastiques -anciennes couches de peintures, y compris les thermoplastiques
<b>Méthode d'utilisation</b>	Imprégner un chiffon propre avec Antistatic Degreaser SB et lavez / dégraissez la surface. Essayez immédiatement avec un chiffon propre.  <b>Note</b> Afin d'éviter de la condensation, utiliser le produit toujours entre 16 et 25°C.
<b>Délais de stockage</b>	4 ans
<b>Taux de COV</b>	La limite maximale EU de ce produit (catégorie de produit: IIB.a) prêt à l'emploi est 850 g/l. Le taux de COV par litre prêt à l'emploi de ce produit est 780 g/l

<b>Akzo Nobel Car Refinishes</b>	<b>Akzo Nobel Car Refinishes</b>
<b>Autolakken Nederland</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>Postbus 3</b>	<b>1800 Vilvoorde</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>Tel. +32 (0)2 255 88 50</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	
<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.nl">www.lesonal.nl</a></b>	<b>Internet :<a href="http://www.lesonal.be">www.lesonal.be</a></b>

### Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

**NOTE IMPORTANTE:** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

**Siège social :** Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)

